

御中

1. 適用 木部 内装 <床>

2. 仕上げ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-301 UC 塗り適合 つや消し 速乾

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-301	オスモカラー #3362 フロアークリアーエクスプレスつや消し

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20°C)
素地 仕上げ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る		
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装 工程	4	下塗り	オスモカラー #3362 フロアークリアーエクスプレスつや消し	無希釈	50  乾燥時間 3~4 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要		
	6	仕上げ塗り	オスモカラー #3362 フロアークリアーエクスプレスつや消し	無希釈	34  乾燥時間 3~4 時間以上

- ◇ オスモカラー#3362 フロアークリアーエクスプレスつや消しは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-301 ウレタンクリアー(UC)塗り適合品です
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 超仕上げされた床にそのまま塗装するとすべりやすくなるので必ず研磨紙 P180 でサンディングして木地調整してから塗装してください

☝ 水拭きにはウォッシュアンドケア、メンテナンスにはワックスアンドクリーナーをご使用ください

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります